



## EMI 8000

### СИСТЕМА ПРОТИВ НАКИПИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Dropson использует передовую технологию электромагнитного воздействия (ЭМИ), которая объединяет к программному обеспечению для расчетов, позволяет использовать его в различных областях и приложениях.

#### Общая характеристика

Гнездовые коннекторы	DN 32 - 1 1/4"
Коннекторы из нержавеющей стали пищевого качества	AISI 304L
Модульная ячейка из нержавеющей стали пищевого качества	AISI 316L
Стальной корпус	AISI 304L
Индекс защиты	IP 54
Вес	15 кг
Габарит	385 x 240 x 145 мм

#### Гидравлические характеристики

Пиковый поток	8,5 м <sup>3</sup> /ч
Потеря давления (при максимальном потоке)	75 г/см <sup>2</sup>
Максимальное давление	10 бар
Максимальная рекомендованная солёность	1500 TDS
Максимальная рекомендованная жёсткость воды	100° fH
Индекс приложения	Тип В (*)

(\* В-Тип для использования при устойчивом пиковом потоке )

(\*А-Тип - для использования при прерывистом пиковом потоке)

Рекомендация: установить осадочный фильтр (25 мкм) перед аппаратом DROPSON.

#### Электрические характеристики

Модель	Напряжение	Тип кабеля	Затыкать
8000 Ф (F)	220В(V)-240В(V)-AC 50/60HZ	H05 WF 3G1 2PT+T	Тип F
8000 Я (I)	220В(V)-240В(V)-AC 50/60HZ	AS/NZS 3112	Тип I
8000 Б (B)	110В(V)-120В(V)-AC 50/60HZ	NEMA 5-15 (Б)	Тип Б

- Среднее потребление: 40 Вт
- Защита от перенапряжения с варисторами: 8000А / 1120В
- Длина кабеля: 1,5м

#### Температуры

Максимальная температура воды на подаче: 40°C

Максимальная температура очищенной воды: 80°C

При накоплении ГВС рекомендуется температура между 65° и 70° максимум.

#### Технологии

Технология E.M.I. (Electronic magnetic impact )	EMI
Технология модульной ячейки турбулентного	Vortex

#### Применяемые нормы

Европейская директива электромагнитной совместимости ЭМС 2014/30/CEE
Норматива UNE-EN 60335-1 электрического соответствия
Норматива для нержавеющей стали AISI 316L SVGW W/TPW 119/1(*)

(\*) Пищевая нержавеющая сталь

